



Technisches Merkblatt

- Bezeichnung:** Capricorno Holzlasur
- Artikelnummer:** 108 - XXXX (die verschiedenen Farbtöne finden Sie auf unserer Homepage)
- Beschreibung:** Auf der Basis von natürlichen Ölen und Harzen. Die Farben sind untereinander mischbar. Die Lasuren ergeben, je nach Auftragsmenge, transparente bis fast deckende Oberflächen. Die Holzstruktur bleibt erhalten.
- Zusammensetzung:** Leinöl, Leinölstandöl, Naturharzester, Erd- und Mineralpigmente, Bentonit, Isoparaffine, bleifreie Trockenstoffe.
- Anwendungsbereich:** Zur farbigen Gestaltung von Holz im Innen- und Außenbereich. **Zum Abtönen von Grundierölen / Hartwachsölen aus unserem Programm (Holzlasur farblos ist für Außen nicht geeignet, nur in Abmischung mit farbiger Holzlasur)!**
- Vorbehandlung:** Das Holz zum Schutz vor Holzschädlingen mit unserem Holzschutzmittel HM1 vorbehandeln. Bis zum ersten Anstrich mit Capricorno Holzlasur mindestens 3 Tage warten. Stark saugende Holzuntergründe 1 x satt mit Capricorno Imprägniergrund, Art.-Nr.: 103-0001, vorbehandeln. Vor Renovierungsanstrichen auf gealterten Öllasuren die Oberfläche reinigen und lose Partikel entfernen. Vor Renovierungsanstrichen auf unbekanntem Untergründen / Oberflächen unbedingt Vorversuche machen um die Eignung zu überprüfen.
- Verarbeitung:** Die Temperatur bei der Verarbeitung und in der Trockenzeit darf nicht unter +10°C liegen. Die Holzfeuchte darf nicht über 15 % betragen. Nicht bei direkter Sonneneinstrahlung verarbeiten. Die Holzlasur gut aufrühren und durch ein feines Sieb geben. Durch streichen, spritzen oder rollen verarbeiten. Im Außenbereich mindestens 2 x auftragen. Jeder weitere Auftrag erhöht die Witterungsbeständigkeit merklich. Arbeitsgeräte mit Capricorno Verdünnung, Art.-Nr.: 101-0001, reinigen.
- Trockenzeit:** Bis zum nächsten Auftrag bei nicht unter +10°C mindestens 24 Stunden trocknen / härten lassen. Eine längere Zeit zwischen den Aufträgen ist positiv. Hohe Luftfeuchtigkeit verlängert die Trockenzeit, gute Belüftung und Sonnenlicht (nach dem Auftrag) forcieren die Trocknung / Härtung.
- Ergiebigkeit:** Je nach Holzart, Holzschliff und Vorbehandlung werden 50-100 g/m² verbraucht.
- Lagerbeständigkeit:** Im ungeöffneten Originalgebinde mehrere Jahre lagerfähig. Angebrochene Gebinde stets wieder gut verschließen. Durch Kontakt mit Luft kann das Produkt Haut bilden oder aushärten.
- Kennzeichnung:** Der VOC-Gehalt beträgt 470 g/l. Der EU-Grenzwert beträgt 500 g/l. Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften. VbF: A III Erfüllt die Anforderung der DIN EN 71-3 (Sicherheit von Kinderspielzeug). Ist speichel- und schweißecht nach DIN 53160.
- Wichtige Hinweise:** Von Kindern fernhalten! **Mit Holzlasur getränkte Lappen, Pinsel, Rollen, Papier usw. neigen zur Selbstentzündung.** Lappen usw. nach Gebrauch sofort ausgebreitet und luftig aufhängen und aushärten lassen. Oder in einen Behälter mit Wasser tauchen. **Angaben im EG-Sicherheitsdatenblatt beachten!** Vollständig entleerte Dosen mit dem Hausmüll entsorgen, Reste bei der Schadstoffsammlung abgeben. Die regelmäßige Kontrolle des Anstriches und dessen rechtzeitige Renovierung liegen in der Sorgfaltspflicht des Anwenders.
- Verpackung:** 0,75 l und 2,5 l Weißblechdosen. Größere Gebinde auf Anfrage

Die Angaben in diesem technischen Merkblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann aus unseren Angaben nicht abgeleitet werden. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung zu beachten. Version: 001 / 07-2012